

Bewegungsbereich Type ERV-MK · Range of Movement Type ERV-MK

ERV-MK		Zulässiger statischer Bewegungsbereich im Betriebszustand *) Allowable static range of movement in service *)			
		axial		lateral	angular
		L min. [mm]	L max. [mm]	l [mm]	α
Baulänge Length BL [mm]	Balggröße Bellows Size DN [mm]				
200	50	169	210	± 20	± 18
	65				± 14
	80			± 19	± 12
250	100	210	270	± 28	± 19
	125			± 27	± 16
	150				± 13
	175				± 11
	200			± 26	± 10
	250				± 8
	300			± 25	± 7
	350				± 6
	400				± 5
	450				± 5
	500			± 24	± 4
	600				± 3
	700				± 3
	800			± 23	± 2
	900				± 2
	1000				± 2

*) **Achtung:** Werte sind nicht für kombinierte Bewegungen gültig.
Entsprechende Berechnung s. S. 475. Für Temperaturen oberhalb von +50 °C ergeben sich temperaturbedingt ggf. reduzierte Druck- und Bewegungsbereiche. Bitte fragen Sie unseren Verkauf.

*) **Please note:** Data not valid for combined movements.
For calculation hints see page 475. For temperatures above +50 °C, the pressure and movement ranges may be reduced due to the temperature. Please contact our sales team.

Gummiqualitäten · Rubber Qualities

TYPE	FARBKENN- ZEICHNUNG	INNEN	TRÄGEREINLAGE	AUSSEN	TEMPERATUR- BEREICH	ELEKTR. WIDERSTAND	LEBENSMITTEL- QUALITÄT
Type	Marking	Liner	Reinforcement	Cover	Temperature Range °C	Electrical Conductivity Ohm cm	Food Quality
ERV-MK-R	rot / red	EPDM	Polyamid / Polyamide	EPDM	-45 - +100	<1 x 10 ⁴	-
ERV-MK-CR	grau / grey	CR	Polyamid / Polyamide	CR	-40 - +100	isolierend / insulating	-
ERV-MK-G	gelb / yellow	NBR	Polyamid / Polyamide	NBR	-30 - +100	isolierend / insulating	-
ERV-MK-GR	grün / green	CSM	Polyamid / Polyamide	CSM	-20 - +100	isolierend / insulating	-
ERV-MK-W	weiß / white	NBRbeige	Polyamid / Polyamide	NBR	-30 - +100	isolierend / insulating	FDA
ERV-MK-L	lila / purple	FPM	Aramid / Aramid	FPM	-20 - +180	isolierend / insulating	-
ERV-MK-SIL	keine / without	Silicon	Aramid / Aramid	Silicon	-60 - +180	isolierend / insulating	FDA

Weitere Varianten · Other Versions

